



## 2 x Al-Aramat 3000

**Odhlučňovací, tlmiaci a tepelnoizolačný materiál**

**Noise eliminating, damping and heat insulating material**

**Schallabsorptions, Dämpfung und Wärmeisoliermaterial**

**Použitie:** v motorových vozidlách ,kolajových vozidlách a pre stavebné účely

**Application:** in motor vehicles, railways vehicles and for building purposes



AL-Aramat je nehomogénny, viacvrstvový materiál, zložený z bieleho vpichovaného skleneného prepletu Aramat. Vonkajšiu vrstvu tvorí obojstranne nanesená kaširovaná AL fólia.

AL-Aramat is non-homogenous, multiple-ply material, consists of white needled glassy wadding. The outer ply consists of double apply backed AL foil.

AL-Aramat ist inhomogene, sandwichartig material, zusammengefaltet aus der weiss nadel gläsern Watte. Die Aussenschicht besteht aus der gegenseitig aufgetragenen kaschier Aluminiumfolie.

**Celková hrúbka** : 19 (+1,-1) mm  
**Total thickness** : 19 (+1,-1) mm  
**Gesamtdicke** : 19 (+1,-1) mm

**Plošná hmotnosť** : 3090 g/m<sup>2</sup> (± 20) %  
**Surface area** : 3090 g/m<sup>2</sup> (± 20) %  
**Flächengewicht** : 3090 g/m<sup>2</sup> (± 20) %

**Dodávané veľkosti** : dosky 1 000 x 1 000 mm

**Supplied sizes:** boards 1 000 x 1 000 mm

**Liefergrößen:** Platten 1 000 x 1 000 mm

**Teplota použitia :** do 800 °C (podľa STN EN ISO 1716 : 2003)  
**Temperature of use:** to 800 °C  
**Verwendungstemperatur:** bis 800 °C

**Teplota pre aplikáciu (doporučená) :** min. +15°C  
**Application temperature:** min. +15°C  
**Verarbeitungstemperatur:** min. +15

**Skladovanie :** v suchých, čistých a uzavretých priestoroch  
**Storage:** in dry, clean and close spaces  
**Lagerung:** in trockenen, reinen und geschlossenen Räumen